

ISOLATION ACOUSTIQUE DU SOL CONTRE LES BRUITS DE CONTACT

CARRO-FIBER 6+®



CONFORT ACOUSTIQUE SUPÉRIEUR SELON NBN S01-400-1

Carro-Fiber 6+® est une isolation acoustique du sol destinée à réduire les bruits de contact et les bruits de choc entre les étages. Le tapis acoustique est posé sous une chape flottante d'environ 6 cm d'épaisseur.

Le Carro-Fiber® a été développé par Carro-Bel SPRL, le numéro un du marché belge pour la réalisation de travaux de chape. Ce tapis acoustique dispose des rapports CSTC nécessaires qui ont été obtenus en 2019. Ces tests ont été effectués selon les normes actuelles et satisfont ainsi à la nouvelle norme acoustique NBN S01-400-1 en vigueur depuis 2008.

UNE SOUS-COUCHE EN MOUSSE POLYÉTHYLÈNE

Carro-Fiber 6+® consiste en 2 couches, une couche de mousse non réticulée à base de polyéthylène extrudé avec une structure cellulaire fermée (épaisseur 2mm) et une couche de feutre acoustique (≥ 4mm). Carro-Fiber 6+® combine une structure cellulaire extrêmement fine, une densité élevée et une bonne résistance à la compression, avec pour résultat d'excellentes performances acoustiques.

AVANTAGES DE CARRO-FIBER 6+®

- Pouvoir insonorisant élevé
- ΔL_w 29dB
- Confort acoustique supérieur selon la nouvelle norme acoustique (NBN S01-400-1)
- Aucune capillarité
- Faible coût au m² (matériau + main-d'œuvre): pas besoin d'une couche d'égalisation armée
- Économie sur le matériau, hauteur réduite pour les immeubles d'appartements
- Pose simple et rapide, manipulation légère et souple
- Bandes latérales Carro-Foam® également disponibles
- Grande durabilité et résistance élevée à la compression
- Absorption des chocs et vibrations
- Respectueux de l'environnement (PE): aucun CFC ni HCFC
- Réutilisable : mousse polyéthylène non réticulée
- Résiste à la plupart des produits chimiques utilisés dans la construction
- Insensible aux champignons, moisissures et bactéries
- Dispose d'un rapport CSTC selon les normes actuelles
- Chevauchement déjà présent




POSE FACILE

Carro-Fiber 6+® est disponible en rouleaux qui se déroulent facilement sur le sol. Les bandes latérales à part permettent d'assurer une exécution soignée et d'éviter ainsi les ponts acoustiques.

Un film PE de minimum 200 microns est posé au-dessus de l'isolation conformément aux prescriptions CSTC NIT 189, article 6.4., ce qui garantit la qualité et les résultats.

CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR	6mm	ABSORPTION DE L'EAU	≤ 2%
COULEUR	rouge (foam) / antraciet (feutre)	RIGIDITÉ DYNAMIQUE	7 MN/m ³ (EN 29052-1)
MATÉRIAUX	polyéthylène extrudé avec structure cellulaire fermée feutre acoustique	PERFORMANCES ACOUSTIQUES EN COMBINAISON AVEC ISO-BEL	
VALEUR λ	0.038 W/m.K (foam) 0.035 W/m.K (feutre)	ΔL_w	29dB
RAPPORT CSTC	AC-0075	CLASSE	confort acoustique supérieur
FORMAT DES ROULEAUX	1.90m x 50m (incl. recouvrement)	$L'_{nT,w}$	51dB
NOMBRE DE M ² PAR ROULEAU	95m ²	PERFORMANCES ACOUSTIQUES EN COMBINAISON AVEC CEMMIX	
DENSITÉ	43kg/m ³	ΔL_w	28dB
		CLASSE	confort acoustique supérieur
		$L'_{nT,w}$	49dB



CONDITIONS DE POSE*

PRÉPARATION

Pour le choix et la réalisation du type de chape, il faut tenir compte de la présence possible de conduites. Une conduite ou tout autre composant métallique est en effet un bon conducteur et peut, dans certains cas, constituer un pont acoustique. Si des conduites sont donc installées dans la chape, il faut les intégrer dans une couche de remplissage continue (Iso-Bel / Cemmix) en vue d'obtenir une surface plane pour la couche d'isolation acoustique. Un remplissage est ici nécessaire!

POSE DE LA SOUS-COUCHE

Les conduites verticales sont enveloppées avec les bandes latérales Carro-Foam®. La chape est séparée des éléments du gros œuvre par la pose des bandes latérales Carro-Fiber®. Le matériau utilisé pour l'isolation des plinthes doit avoir les mêmes propriétés que la couche acoustique horizontale. Les tapis acoustiques sont posés avec un chevauchement d'au moins 10 cm et présentent donc une exécution parfaitement uniforme, évitant les joints ouverts qui provoquent l'apparition de ponts acoustiques. La couche élastique est ensuite protégée contre l'infiltration d'eau de gâchage et du matériau de chape pendant le coulage. NIT 189, art. 6.4.

RÉALISATION DE LA CHAPE

La chape doit avoir une épaisseur d'environ 6 cm. Le Carro-Fiber 6+® se combine parfaitement avec un chauffage par le sol. Un treillis de minimum 50/50/2 doit alors être prévu dans la chape. Les tuyaux de chauffage par le sol ne peuvent en aucun cas être fixés à travers l'isolation acoustique du sol. La plinthe doit être placée légèrement plus haut que le revêtement de sol final afin d'éviter tout contact avec les murs. Elle sera ensuite coupée par l'installateur lors de la pose des sols.

* Description de cahier des charges sur demande